



## weber facciavista

Malta da muratura di classe M5 per elevazione e sigillatura di murature esterne ed interne in mattoni o pietre faccia a vista

- Idrofugato nella massa
- Ideale nelle murature storiche
- Disponibile in due colorazioni (grigio cemento, giallo Siena)

**CE** EN 998-2  
Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (G) per l'utilizzo esterno ed interno

### CAMPI DI IMPIEGO

Malta idrofugata nella massa per elevazione e sigillatura di pareti esterne ed interne in mattoni e pietre faccia a vista.

### NON APPLICARE SU

Supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.

### CONSUMO

55 ÷ 60 kg/mq (mattoni pasta molle 5x12x24) per 5÷20 mm di spessore



### CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	sacco da kg 25 sfuso in silos
Aspetto:	polvere gialla o grigia
Durata del prodotto:	<b>12 mesi</b> nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

### CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA\*

Acqua d'impasto:	15÷19%
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di vita dell'impasto:	2 ore
Tempo di inizio presa:	4 ore
Tempo di fine presa:	6 ore
Tempo di impasto:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con frusta: <b>3 min</b></li> <li>• In betoniera: <b>5 min</b></li> </ul>

\* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

**DATI TECNICI\***

<b>Granulometria:</b>	max 1,4 mm
<b>Resistenza a compressione:</b>	a 28 gg: $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
<b>Resistenza a flessione:</b>	a 28 gg: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Reazione al fuoco:</b>	EUROCLASSE A1
<b>Massa volumica del prodotto indurito:</b>	1800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:</b>	$\mu$ 5/20
<b>Proporzioni costituenti (in massa):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cemento: 12%</li> <li>• Calce: 3%</li> <li>• Aggregati: 85%</li> </ul>
<b>Conduttività termica:</b>	$\lambda = 0,83 \text{ W/mK}$
<b>Assorbimento d'acqua:</b>	W1 (UNI EN 1015-18)

\* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## Ciclo applicativo

**ATTREZZI**

Betoniera, cazzuola, macchina impastatrice, ferro sagomato per giunti.

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

I mattoni da allettare dovranno essere privi di polvere o sporcizia e leggermente inumiditi prima della posa o della costruzione della muratura. Mattoni che presentino tracce di oli, grassi o cere non dovranno essere utilizzati.

**APPLICAZIONE****PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:****Fornitura in sacchi:**

miscelare con idonea attrezzatura o a mano weber facciavista con il corretto quantitativo di acqua pulita (4,2 litri circa per sacco da 25 kg).

**Fornitura in silos:**

regolare il flussimetro del miscelatore sino a consistenza ottimale.

**MONTAGGIO MURATURA:**

Eeguire il montaggio dopo aver posizionato allineamenti e piombi. Eliminare la malta in eccesso e mantenere pulita la muratura durante il montaggio.

Terminata la fase plastica ripassare i giunti di malta con apposito ferro sagomato.

Con spessore medio 15 mm si ha un consumo di 60 kg/mq di muratura "a 1 testa".

I giunti devono essere realizzati in modo da evitare ritenzioni di acqua meteorica (rotondo, a sguincio, ad angolo).

A stagionatura avvenuta (non prima di 20 giorni) è consigliabile, per rimuovere tracce di malta residua o macchie, procedere ad un lavaggio con una soluzione di acqua e acido.

**Avvertenze e raccomandazioni**

- Ritirare il materiale necessario in un'unica partita per una migliore conformità estetica
- Tenere puliti i mattoni al procedere dell'elevazione della muratura
- Proteggere le murature dalla pioggia per le prime 48 ore
- Se usato per superfici orizzontali (copertine) proteggere con **weber FV-A** dopo una settimana

## Voce di Capitolato

Costruzione di murature in laterizio e/o in pietra naturale o esecuzione di stilatura di murature in pietra e/o mattoni facciavista, con l'utilizzo di malta cementizia premiscelata, colorata e idrofugata nella massa (tipo **weber facciavista** di Saint-Gobain Italia S.p.A.). Il prodotto dovrà essere conforme alla normativa EN 998-2.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

<b>Resistenza a compressione:</b>	a 28 gg: $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
<b>Resistenza a flessione:</b>	a 28 gg: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Reazione al fuoco:</b>	EUROCLASSE A1
<b>Massa volumica del prodotto indurito:</b>	1800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:</b>	$\mu 5/20$
<b>Conduttività termica:</b>	$\lambda = 0,83 \text{ W/mK}$

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano  
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.