

NAISTONE LUX

Trattamento oleo-idrorepellente per pietre naturali.
Trasparente ad effetto bagnato.

Consumo medio
300-500 g/m²
(in funzione dell'assorbimento del supporto)

Confezioni
1 L • 5 L • 10 L • 25 L

DESCRIZIONE

Trattamento ideale per impermeabilizzare, consolidare ed abbellire qualsiasi superficie verticale o orizzontale in pietra naturale o rivestimenti in genere. Dona alle superfici un piacevole effetto bagnato.

DESTINAZIONE D'USO

Idoneo per pietre naturali come peperino, tufo, pietra serena, pietra dorata, carparo, pietra leccese, ecc. o rivestimenti in genere tipo mattoncini sabbiati, cortina, ecc.

VANTAGGI

- Adatto per superfici orizzontali e verticali
- Effetto bagnato
- Pronto all'uso
- Rende le superfici impermeabili sia all'acqua che all'olio

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto
Pulire e sgrassare accuratamente la superficie.

Preparazione del prodotto
NAISTONE LUX è un prodotto pronto all'uso

Applicazione del prodotto
A superficie perfettamente asciutta, versare il NAISTONE LUX in un recipiente di vetro, metallo o ceramica. Applicare in maniera uniforme usando un rullo da smalti a pelo corto, ripetere l'operazione dopo 8-12 ore.
Una buona riuscita del trattamento si ottiene con l'applicazione di 2 o 3 mani di prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varienti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

NAICI ITALIA s.r.l. | Via Chiavari, 35 | NETTUNO (Roma) | Tel: +39 069819416-7 | info@naici.it | naici.it

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Aspetto finale	marcato effetto bagnato
Colore	trasparente
COV	Dir 2004/42/CE: Primer fissanti (BS). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/L. NAISTONE LUX contiene massimo 490 g/L COV.
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da umidità e gelo
DATI APPLICATIVI	
Fuori polvere	5-6 ore
Tempo di maturazione	3-5 giorni
Consumo	300-500 g/m^2 in funzione dell'assorbimento

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

AVVERTENZE

Facilmente infiammabile.
Nocivo per inalazione, ingestione o contatto sulla pelle.
Usare in luogo ben ventilato.
Non gettare i residui nelle fognature.
Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento consolidante oleo-idrorepellente, ad effetto bagnato, per pietre naturali (tufo, peperino, pietra serena, pietra leccese, ...) e rivestimenti in genere (mattoncini sabbiati, cortina, ...) con impregnante a base di resine tipo NAISTONE LUX - NAICI, da applicare a rullo, pennello o spruzzo, ad un cosumo medio di 300 - 500 g/m^2 (previa pulizia e perfetta asciugatura del fondo).

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varienti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

NAICI ITALIA s.r.l. | Via Chiavari, 35 | NETTUNO (Roma) | Tel: +39 069819416-7 | info@naici.it | naici.it

Ed. 2026 - Rev. 0